

## Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux pour revêtements à base chaux. Diluant des badigeons chaux.

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifiée

### DESTINATION

- Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux poreux avant l'application d'un revêtement de façades base chaux.
  - Régularise l'aspect des finitions chaux, facilite leur application et favorise leur adhérence.
  - Limite les éventuels défauts d'aspect dus à la nature irrégulière des supports (moirages, spectres des réparations, reprises de porosité, ...).
  - Indispensable pour un aspect homogène de la finition.
- Diluant des badigeons chaux:
  - Permet de reproduire les effets anciens des décors à la chaux (chaulages, velatures).
  - Fixe la coloration et évite le poudrage des finitions, notamment en teintes vives.

### SUPPORTS

- Fonds minéraux usuels du bâtiment normalement absorbants et exempts de tout revêtement organique.
- Anciennes peintures chaux adhérentes en bon état.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Régularise l'absorption des fonds minéraux.
- Limite les variations d'aspect des finitions chaux.
- Facilite l'application des finitions chaux et favorise leur adhérence.
- Microporeux, insaponifiable.
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée.
- Incolore (après séchage).
- Application aisée.

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

**Présentation** Liquide opaque.

**Extrait sec** En poids:  $16 \pm 2\%$ .

**Densité**  $1,03 \pm 0,03$ .

**Point éclair** Sans objet.

**Taux de COV** 30 g/l maximum. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/h): 30 g/l. (2010).

**Séchage (20°C, 65% HR)** Sec: 1 h. Recouvrable: 4 h.  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide.*

**Rendement** 5 à 8 m<sup>2</sup>/l selon nature et porosité des fonds.

**Classification** **NF T36-005**: Famille 1 classe 7b2.

**Teinte** Incolore après séchage.

**Conditionnement** 5L - 25L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences...).

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Nettoyage par brossage, ponçage, grattage, lavage **HP**, lessivage,...
- Élimination des peintures organiques par décapage, brossage, nettoyage **HP**,...
- Purge des parties abîmées, écretage des enduits structurés.
- Reprise de planéité, débullage sur l'ensemble des surfaces avec un mortier de même nature que les enduits (**MALTENZZO**, **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**).

### Application du produit

#### Processus

Utilisation comme régulateur d'absorption des fonds minéraux. Une couche régulière du produit sans jamais bloquer les fonds.

#### Dilution

10 à 30 % d'eau selon porosité des fonds.

### Matériel

Rouleau antigouttes, brosse carrée.

### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

### Conseils pratiques

- Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 5°C. (précautions si T > 35°C).
  - Humidité relative inférieure à 80 %.
  - Support sec, non condensant et non surchauffé.
  - À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- Effet corrosif de la chaux. Risque d'attaque des surfaces minérales telles que vitres, pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les projections à l'eau.
- Préparation des velatures chaux :
  - Exemple de préparation : 1 à 2 volumes de **CALENZZO LISSE** + 10 volumes de **CALENZZO FOND** selon transparence ou effets de contraste souhaités.
  - Appliquer la velature à la brosse et de manière irrégulière sur le badigeon jusqu'à obtention de l'effet souhaité.

## CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z