

## Peinture mate acrylique renforcée en siloxane. Aspect poché fin.

PHASE AQUEUSE



### DESTINATION

Peinture garnissante multiusages renforcée aux siloxanes pour travaux courants de décoration intérieure en murs et plafonds, travaux neufs et d'entretien en pièces sèches et humides non soumises aux projections d'eau.

Aspect mat poché fin.

Idéale pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers en couloirs, murs à lumière rasante, locaux de travail, ...

Produit Ecolabel conjuguant efficacité et écologie, **COFA SIL MAT** représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations **HQE**, intérieur privé ou public et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles à des exigences d'environnement préservé comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

### SUPPORTS

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Mat profond permettant d'atténuer les défauts mineurs du support.
- Très bonne opacité dès la 1<sup>ère</sup> couche.
- Blancheur stable.
- Adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau, temps de reprise confortable).

- Facilité d'emploi (excellente glisse, bonne répartition du produit, sans coulures).
- 2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux.
- Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés.

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse.
<b>Brillance</b>	BS 85° < 2.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 54 ± 2 %. En volume : 34 ± 2 %.
<b>Densité</b>	1,44 ± 0,05.
<b>Point éclair</b>	Sans objet.
<b>Taux de COV</b>	5 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Sec: 30 min. Redoublable: 3 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
<b>Rendement moyen</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l la couche, selon nature et état de surface du support.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 7b2. <b>NF EN13300</b> : Classe 2 en résistance à l'abrasion humide. <b>EU Ecolabel FR/044/050</b> : Conforme aux exigences du label. Teneur minimale en substances dangereuses. Teneur réduite en composés volatils (COV) : 5 g/l. Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
	<b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+.
	<small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Système à teinter (Blanc/base PA).
<b>Conditionnement</b>	5 L - 10 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché.

- Fonds sains normalement absorbants : application directe.
- Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application directe.
- Plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : impression **MAOLINE**.  
Éventuellement impression alkyde type **MAOPRIMER** sur fonds particulièrement difficiles.

### Application du produit

#### Processus

2 couches en application directe ou sur impression en fausse teinte si nécessaire pour optimiser les conditions de mise en œuvre (fonds contrastés, fonds douteux, teintes vives par exemple).

#### Matériel

Rouleau, brosse spécial acrylique, airless (buse 13 à 19 %).

Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer un rouleau synthétique tissé ou texturé 12 à 14 mm permettant d'obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.

Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en 1<sup>ère</sup> couche sur support poreux ou en application mécanisée.

#### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.

#### Conditions d'application

- Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative < 70 %.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1 L de peinture couvre en moyenne 5,5 m<sup>2</sup> de surfaces en 2 couches.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine fermé.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

#### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z