

Équation acryl

Revêtement semi-épais de façades classes D3
à base copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Revêtements
de façade



Destination

Revêtement semi-épais de façade de classes **D3** - à large polyvalence d'emploi en travaux neufs et de rénovation.

Aspect mat velouté pommelé à poché fin selon matériel.

Particulièrement adapté :

- › Aux travaux sur supports structurés (**RPE**, tyrolienne, monocouche projeté).
- › En entretien d'anciens revêtements d'imperméabilité de façades de classe I1 à I4.
- › En entretien d'anciennes isolations thermiques en bon état du type enduit sur isolant.
- › Produit conforme aux « Règles professionnelles **ETICS** », travaux de classe K1.

Supports

- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Anciens revêtements de façades en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Excellent pouvoir garnissant.
- › Protection des supports poreux ou faïencés contre les intempéries.
- › Excellente tenue UV, salissure et pollution atmosphérique.
- › Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- › Solidité des teintes.
- › Application manuelle ou mécanisée.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte onctueuse.
Extrait sec	En poids : 69 ± 2 %. En volume : 55 ± 2 %.
Densité	1,49 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	31 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Sec : 3 h. Redoublable : 12 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	Environ 5 m ² /l la couche sur support plan (300 g/m ² /couche). <i>Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2. XP T34-722 : Classe D3. EN 1062-1 : E4 V2 W3 A1.
Teintes	Système à teinter (blanc / base PA).
Conditionnement	16 L.

Équation acryl

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage,... pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes,...

- › Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- › Ragréage, rebouchage, enduisage : **ARMATERM COLLE** ou **ARMATERM COLLE POUDRE** (sur fonds bruts).
- › Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

Application du produit

- › Fonds nus, sains et normalement absorbants, anciens revêtements non farinants en bon état (**RSE, RPE, Imper**) :
 - 1 x 200 g/m² **ÉQUATION ACRYL** (dilution 10% eau)
 - + 1 x 400 g/m² **ÉQUATION ACRYL** pur.
- › Fonds nus poreux ou érodés, anciens revêtements farinants :
 - 2 x 300 g/m² **ÉQUATION ACRYL** sur fixateur **ZOLPAFIX 100** ou **ZOLPAFIX GRANITÉ** (si fonds en mauvais état).

Matériel

Rouleau texturé long ou méché (supports à relief), brosse, airless (buse 27 à 29 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 10 % d'eau en impression.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Conditions d'application :
 - par température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
 - par temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- › Ne pas appliquer sur support pouvant présenter une humidité permanente, soubassement,...

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses d'imperméabilité de façades en phase aqueuse » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

