

Peinture alkyde uréthane pour sols à usage domestique.

PHASE SOLVANT



FDES
vérifiée



DESTINATION

Décoration et protection antipoussière des sols à usage domestique, en travaux neufs ou d'entretien : garages individuels, sous-sols, celliers, buanderies, vestiaires, chaufferies, escaliers, balcons, ... Aspect semi-brillant.

Application possible en murs, appuis de fenêtres, etc. . .

SUPPORTS

- Béton surfacé, chapes ou dalles ciment.
- Éléments métalliques.
- Anciennes peintures en bon état.
- Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé).
- Autres supports : consulter nos **SERVICES TECHNIQUES**.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit monocomposant prêt à l'emploi.
- Application multicouche directe tous supports.
- Évite l'usure des chapes et supprime les poussières provenant de l'abrasion des surfaces.
- Très bel aspect décoratif, garnissant élevé.
- Bonne dureté de film, résistance à l'abrasion.
- Bonne tenue à l'eau et aux détergents ménagers usuels.
- Bonne résistance **UV**, intempéries et pollution atmosphérique.
- Séchage rapide, faible odeur à l'application.
- Entretien aisé.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture semi-fluide.
Brillance	BS 60° : 40 - 45.
Extrait sec	En poids : 69 ± 2 %. En volume : 51 ± 2 %.
Densité	1,21 ± 0,05.
Point éclair	Inférieur à 38°C.
Taux de COV	500 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 5 h. Entre couches : 24 h. Sollicitations légères : 2 jours. Complète résistance : 1 semaine. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation	7 à 8 m ² /l la couche selon état de surface et porosité du support (± 70 microns).
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : C. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Nuanciers ULTRASOL, RAL et en système ZOLPACHROM (Blanc / base PA et bases ME, TR, TV).
Conditionnement	1 L - 5 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils ne doivent pas présenter de remontées d'humidité par capillarité. Porosité et légère rugosité facilitent l'accrochage du revêtement. Ils doivent être exempts de laitance de ciment, de parties non adhérentes et friables, d'ancien revêtement incompatible et de toutes souillures en général (huiles, graisses, traces de caoutchouc, ...).

- **Béton neuf**: dépoussiérage soigné. « Ouverture » des sols non absorbants par préparation mécanique (sablage, ponçage, ...) ou dérochage chimique (**DÉTERGENT DÉROCHANT**), rinçage, séchage.
- **Fonds anciens**: élimination des salissures et parties mal adhérentes par balayage, brossage. Dégraissage si nécessaire par lessivage alcalin avec **NETTOYANT MULTIUSAGES**, rinçage à neutralité, séchage.
Préparation mécanique complémentaire si défauts de cohésion ou sollicitations importantes (grenaillage, ponçage, sablage). Réparation, reprises de planéité par mortier approprié.
- **Anciennes peintures compatible** (en bon état): léger ponçage/dépoussiérage ou lessivage à mater.
- **Accessoires métalliques** (dégraissés, dérouillés): application directe en intérieur sinon primaire adapté.

Application du produit

Processus

2 à 3 couches selon teinte, nature des travaux (neuf / entretien) et contraintes d'exploitation.

Matériel

Rouleau moyen, brosse, pistolet.

Travailler en couches croisées régulières sans tirer et par surfaces unitaires complètes.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 5 % de **WHITE SPIRIT** en application mécanisée et en 1^{ère} couche.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 80 %.
 - Support sec et non condensant (température du support supérieure de 3°C minimum au point de rosée).
- Possibilité d'améliorer la résistance au glissement et à l'usure (trafic lourd par exemple) par incorporation de silice dans une couche du revêtement ($\pm 10\%$ de silice type **HN 31**, homogénéiser et rouler soigneusement en croisant pour bien répartir les granulats).
La facilité de nettoyage d'un revêtement sablé est moindre que pour une surface lisse.
- Travaux de marquage: produit recouvrable par lui-même.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET**: www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures pour sols mono-composant en phase solvant » sur **INTERNET**: www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z