

# Ermocryl mat

Peinture acrylique mate en phase aqueuse.

Peinture  
intérieure



## Caractéristiques essentielles

<b>Destination</b>	Tous travaux de décoration en surfaces murales et plafonds. Travaux neufs et d'entretien.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi-épaisse.
<b>Aspect sec</b>	Mat poché fin.
<b>Densité</b>	1,54 ± 0,05.
<b>Brillance</b>	BS 85° < 5.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 61 ± 2 %. En volume : 40 ± 2 %.
<b>Taux de COV</b>	9 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. (2010).
<b>Séchage (23°C, 50% HR)</b>	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h.
<b>Rendement</b>	7 à 8 m <sup>2</sup> / kg la couche, selon nature et état du support.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I, classe 7b2. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+ <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Système à teinter (Blanc / PA). Teinte noire en fabrication Usine.
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Impression préalable des métaux, plâtres et fonds poreux ou mal fixés (ERMO PRIM).

Lessivage des anciens fonds peints en bon état sinon élimination.

### Travaux de finition

2 couches croisées régulières.

### Matériel

Manchon acrylique 13 mm, brosse, pistolet (buse 19 à 21 %).

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée.

### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

# Ermocryl mat

## Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [zolpan.fr](http://zolpan.fr)
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates en phase aqueuse » sur INTERNET : [inies.fr](http://inies.fr)

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon  
APE 2030 Z - [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

