

Natec acryl façade

Revêtements
de façade

Revêtement de façades à base de siloxane.
Classe D3.



Destination

Revêtement décoratif des façades des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, ...

Supports

Pour chacun des supports cités, ils doivent être en bon état :

- › Supports neufs, anciens faïencés, lisses ou à relief.
- › Béton banché.

- › Maçonnerie de briques pleines ou de parement.
- › Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonneries enduites qui doivent préalablement être ragréées.

Caractéristiques essentielles

- › Aspect mat minéral.
- › Faible encrassement : auto-nettoyant (hydrophobe) et agent protecteur du film.
- › Protection active contre le développement des micro-organismes.

- › Revêtement non attractif des gastéropodes (les matières premières appétentes pour les gastéropodes ont été diminuées au maximum dans la formule). Le produit ne contient pas de molluscides.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte semi-épaisse.
Extrait sec	En poids : 66 ± 2 %. En volume : 48 ± 2 %.
Densité	$1,45 \pm 0,05$.
Taux de COV	Valeur limite UE pour le produit (cat.A/c) : 40 g/l. (2010). Ce produit contient moins de 39 g/l de COV.
Séchage (23°C, 50% HR)	Sec : 3 h. Recouvrable : 12 h. Protéger la façade des pluies et de la condensation le temps du séchage à cœur. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	3 m ² /l par couche, selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2 / 10c. NF T 34-722 : Classe D3. EN 1062-1 : E4 V2 W3 A1.
Teintes	Système à teiner (Blanc/ PA).
Conditionnement	15 L.

Natec acryl façade

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- › Éliminer systématiquement le revêtement présentant une adhérence inférieure à 5daN/cm² et/ou des altérations importantes (cloquage, écaillage, pelage). Cette élimination peut-être obtenue par grattage, ponçage, sablage, brûlage ou en utilisant un décapant chimique aussitôt suivi d'un lavage haute pression.
- › Nettoyer les fonds par lavage sous pression ou lessivage soigné (si nécessaire à l'aide de notre nettoyeur non agressif (**NETTOYANT MULTIUSAGES** suivi d'un rinçage à l'eau claire).
- › Traiter les supports présentant des moisissures ou des champignons avec **FONGI +** (consulter la fiche technique du produit), laisser sécher complètement.
- › Traitement préventif : appliquer **FONGI +**, laisser sécher complètement.

Application du produit

Supports	Primaire	NATEC ACRYL FACADE
Support nus, sains et normalement absorbants anciens revêtement non farinants en bon état (RPE, RSE)	ZOLPAPRIM ou NATEC ACRYL FACADE dilué	1 à 2 couches à 400 g/m ² /c
Fonds nus poreux ou érodés Anciens revêtements farinants	SILEXTRA PRIMAIRE LISSE	

Matériel

Brosse, rouleau laine poil moyen, matériel de projection.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en 1^{ère} couche ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Température ambiante et du support entre 5°C et 35°C.
- › Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 h. Éviter l'application par temps très humide et forte chaleur.
- › Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçues contre les projections de liquide.
- › Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- › Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conservation

- › 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- › Pour une réutilisation optimale, conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

