

Styzol mat léger

Peinture mate allégée en phase aqueuse.

Classe D2.

Revêtements
de façade



Destination

Revêtement de protection et décoration des façades nues ou revêtues.

Aspect mat minéral.

Conçue à partir de la nouvelle technologie dite allégée, **STYZOL MAT Léger** conjugue des qualités décoratives à un bon confort d'application.

Supports

- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades.

Caractéristiques essentielles

- › Peinture allégée : facilité de manipulation et l'application grâce à son poids réduit de 30% (excellente glisse, faibles projections et reprises).
- › Durabilité, résistance aux intempéries.
- › Bonne tenue UV des teintes.
- › Très beau rendu d'aspect (aspect mat minéral).
- › Faible sensibilité à la salissure.
- › Très bonne blancheur, non jaunissant.
- › Résistant au développement des microorganismes
- › Application manuelle ou mécanisée.
- › Séchage rapide, redoublable dans la journée.
- › Excellent pouvoir couvrant et opacifiant.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture semi-épaisse onctueuse.
Brillance	BS 60° < 3.
Extrait sec	En poids : 59 ± 2 %. En volume : 549 ± 2 %.
Densité	0,99 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	20 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / c) : 40 g / l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Sec : 1 h. Redoublable : 4 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	6 à 7 m ² /l/ couche sur supports lisses et sains.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7a2. XP T34-722 : Classe D2. EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0.
Teintes	Système à teinter (Blanc/ base PA et bases ME et TR).
Conditionnement	15 L.

Styzol hydro léger

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être humides mais non ruisselants (aspect mat). Ils peuvent être légèrement humides mais non ruisselants. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence.

- › Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- › Salissures : **NETTOYANT MULTI-USAGES**.
- › Révision des supports, surfaçage : **ARMATERM COLLE STANDARD**.
- › Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

Application du produit

- › Fonds mécaniquement solides : 2 couches **STYZOL MAT LÉGER** ton sur ton.
- › Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) : impression **ZOLPAFIX 100 + 1** à 2 couches **STYZOL MAT LÉGER** ou 1 couche de **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE + 1** couche de **STYZOL MAT LÉGER**.

Matériel

Rouleau texturé de 14 à 18 mm (selon structure du support), brosse, airless (buse 21 %, pression 180-200 bars).

Travailler grassement et égaliser sans tirer.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

5 à 10 % d'eau en première couche sur supports nus ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- › Support sec et non condensant.
- › A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

