

Zolpaprím granité

Impression granitée régulatrice d'absorption des fonds en travaux de façades.

Revêtements
de façade



Destination

Impression / sous-couche opacifiante et régulatrice d'absorption à base acrylique pour fonds sains, cohérents et normalement absorbants en travaux de façades. Aspect finement granité.

Particulièrement recommandée comme impression avant un revêtement semi épais ou épais du type gammes **JOLTEC / JOLTEXANE, ÉQUATION, RPE**,...

Variantes façades

- › **ZOLPAFIX 100** pour finitions lisses sur fonds poreux ou à pulvérulence résiduelle.
- › **ZOLPAFIX GRANITÉ** (à la teinte) pour revêtement monocouche (système **JOLTEC I1** par exemple) ou finition structurée (ribbé, taloché) sur fonds difficiles.
- › **ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME** pour toutes finitions sur fonds bloqués ou peintures polyuréthane.
- › **ZOLPAFIX** pour fonds difficiles, poreux ou nécessitant d'être consolidés.

Supports

- › Fonds minéraux usuels du bâtiment, supports décapés.
- › Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère,...).
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Bon pouvoir opacifiant.
- › Insensibilité à l'alcalinité des fonds.
- › Aspect finement grainé facilitant l'application des finitions structurées.
- › Teintable.
- › Séchage rapide.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture semi-épaisse.
Extrait sec	En poids : 65 ± 2 %. En volume : 47 ± 2 %.
Densité	1,44 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	5 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / g) : 30 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Sec : 30 min. Recouvrable : 4 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	6 à 9 m ² / l selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2.
Teintes	Système à teinter (Blanc / base PA).
Conditionnement	5 L - 16 L.

Zolpan prim granité

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.
Dans tous les cas, et pour plus de précisions, consulter les dossiers techniques spécifiques.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

› **Fonds neufs :**

- Égrenage, brossage et dépoussiérage soigné.
- Lavage sous pression si le brossage s'avère insuffisant.
- Attendre le séchage complet du support.

› **Fonds anciens, nus ou recouverts d'anciens revêtements :**

La préparation doit être adaptée à l'état des fonds afin d'éliminer toutes parties écaillantes, friables et pulvérulentes. Il pourra s'agir d'un lavage HP, brossage, grattage,... ou de l'élimination de l'ancien revêtement par décapage thermique ou chimique (rinçage HP après raclage des boues de décapage).

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Ragréage, surfaçage, reconstitution des supports : **ARMATERM COLLE POWDRE** ou **ARMATERM COLLE POWDRE EG**.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).
- Traitement des fissures si nécessaire : **STOP FISSURES**.

Application du produit

Une couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5% d'eau par temps froid.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- › Humidité relative inférieure à 80%.
- › Temps sec et à l'abri du vent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : **zolpan.fr**
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse » sur INTERNET : **inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

